

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO COIBENTATO

Supporto		DIN 60 001	PET
Titolo del filato		EN ISO 2060	1100 DTEX
Armatura		DIN ISO 9354	TELA 1/1
Tipo di spalmatura			PVC
Peso totale		DIN EN ISO 2286-2	1300 gr/mq
Resistenza alla trazione	ordito/trama N/5 cm	DIN EN ISO 1421	3000/3000
Resistenza alla lacerazione	ordito/trama N	DIN 53363	300/300
Adesione	N/10 cm	DIN EN ISO 2411	150N/10 cm
Resistenza al freddo	°C	DIN EN 1876-1	-30
Resistenza al caldo	°C	norme Complan	+70
Resistenza alla piegatura	dopo 100.000 pieg.	DIN 53359 A	Nessuna crepa
Comportamento alla fiamma		Italia UNI 9177	Classe 2
Finissaggio			Laccato lucido

Lunghezza rotoli: 500 m

Altezza rotoli standard: 300 cm

Applicazioni: Strutture fisse, coperture ignifughe per uso vario

Garanzie: Tessuto prodotto secondo le norme di controllo qualità ISO 9001

Cura: Conservare i rotoli a una temperatura tra 10° C e 30 °C

Manutenzione: Pulire soltanto con detergenti a Ph neutro e risciacquare abbondantemente con acqua. Conservazione In ambiente asciutto, evitando la formazione di acqua di condensa.

Disponibilità Articolo: sempre disponibile nell'altezza standard nel nostro deposito.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici sono possibili leggere variazioni (colore, peso totale, ecc.) che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni sono frutto delle conoscenze ed esperienze in nostro possesso e non devono essere considerate vincolanti e impegnative.

PRIMA S.r.l.

Sede Legale e Uffici Commerciali: Piazza Buffoni, 5/A – 21013 Gallarate (VA)

Tel +39 0331 78.54.97 Fax +39 0331 78.84.41 e-mail: info@primasport.it

Internet www.primasport.it Partita IVA 02140740024 – REA n. 289925 C.C.I.A.A. di Varese